





MULTISTRATUM® FLEXIBLE


Dichte	1,20 g/cm ³	
Wärmeausdehnungskoeffizient (23 – 55 °C)	6,5 *10 ⁻⁵ *K ⁻¹	
E-Modul	2400 MPa	
Biegefestigkeit	≥ 120 MPa	
Wasseraufnahme	konform gemäß ISO 10477:2018	
Wasserlöslichkeit	konform gemäß ISO 10477:2018	

Densità	1,20 g/cm ³	
Coefficiente di espansione termica (23 – 55 °C)	6,5 *10 ⁻⁵ *K ⁻¹	
Modulo di elasticità	2400 MPa	
Resistenza alla flessione	≥ 120 MPa	
Assorbimento d'acqua	conforme alla norma ISO 10477:2018	
Idrosolubilità	conforme alla norma ISO 10477:2018	

Density	1.20 g/cm ³	
Coefficient of thermal expansion (23 – 55 °C)	6.5 *10 ⁻⁵ *K ⁻¹	
Modulus of elasticity	2400 MPa	
Flexural strength	≥ 120 MPa	
Water absorption	compliant with ISO 10477:2018	
Water solubility	compliant with ISO 10477:2018	

MULTISTRATUM® FLEXIBLE

Densité	1,20 g/cm ³	
Coefficient de dilatation thermique (23 – 55 °C)	6,5 *10 ⁻⁵ *K ⁻¹	
Module d'élasticité	2400 MPa	
Résistance à la flexion	≥ 120 MPa	
Absorption d'eau	conforme à la norme ISO 10477:2018	
Hydrosolubilité	conforme à la norme ISO 10477:2018	

Densidad	1,20 g/cm ³	
Coefficiente de expansión térmica (23 – 55 °C)	6,5 *10 ⁻⁵ *K ⁻¹	
Módulo elástico	2400 MPa	
Resistencia a la flexión	≥ 120 MPa	
Absorción de agua	conforme a la norma ISO 10477:2018	
Hidrosolubilidad	conforme a la norma ISO 10477:2018	