





# THERAPON TRANSPA


Dichte	1,20 g/cm <sup>3</sup>	
Wärmeausdehnungskoeffizient (0 – 50 °C)	7,0 *10 <sup>-5</sup> *K <sup>-1</sup>	
E-Modul	3300 MPa	
Biegefestigkeit	≥ 120 MPa	
Wasseraufnahme	konform gemäß ISO 10477:2018	
Wasserlöslichkeit	konform gemäß ISO 10477:2018	

Densità	1,20 g/cm <sup>3</sup>	
Coefficiente di espansione termica (0 – 50 °C)	7,0 *10 <sup>-5</sup> *K <sup>-1</sup>	
Modulo di elasticità	3300 MPa	
Resistenza alla flessione	≥ 120 MPa	
Assorbimento d'acqua	conforme alla norma ISO 10477:2018	
Idrosolubilità	conforme alla norma ISO 10477:2018	

Density	1.20 g/cm <sup>3</sup>	
Coefficient of thermal expansion (0 – 50 °C)	7.0 *10 <sup>-5</sup> *K <sup>-1</sup>	
Modulus of elasticity	3300 MPa	
Flexural strength	≥ 120 MPa	
Water absorption	compliant with ISO 10477:2018	
Water solubility	compliant with ISO 10477:2018	

# THERAPON TRANSPA

Densité	1,20 g/cm <sup>3</sup>	
Coefficient de dilatation thermique (0 – 50 °C)	7,0 *10 <sup>-5</sup> *K <sup>-1</sup>	
Module d'élasticité	3300 MPa	
Résistance à la flexion	≥ 120 MPa	
Absorption d'eau	conforme à la norme ISO 10477:2018	
Hydrosolubilité	conforme à la norme ISO 10477:2018	

Densidad	1,20 g/cm <sup>3</sup>	
Coefficiente de expansión térmica (0 – 50 °C)	7,0 *10 <sup>-5</sup> *K <sup>-1</sup>	
Módulo elástico	3300 MPa	
Resistencia a la flexión	≥ 120 MPa	
Absorción de agua	conforme a la norma ISO 10477:2018	
Hidrosolubilidad	conforme a la norma ISO 10477:2018	